

PROCEDE DE REALISATION DE MOTIFS À FLANCS INCLINES PAR PHOTOLITHOGRAPHIE

DESCRIPTION

5 **DOMAINE TECHNIQUE**

La présente invention concerne un procédé de photolithographie sous incidence contrôlée pour la fabrication de micro-composants ou micro-systèmes et un
10 dispositif permettant de mettre en œuvre le procédé.

La photolithographie est utilisée dans la fabrication des circuits intégrés, elle est aussi la technique de base permettant la fabrication de micro-structures comme des MEMS (abréviation anglo-saxonne de
15 "Micro Electro Mechanical Systems" soit micro-systèmes électro-mécaniques). Elle consiste à fabriquer des motifs prédéfinis sur un substrat approprié (par exemple une tranche de silicium) pour pouvoir modifier localement les propriétés de ce substrat (ce qui permet
20 par exemple de réaliser des transistors) ou déposer du métal à certains endroits sur le substrat pour réaliser par exemple des micro-machines.

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

Classiquement, un procédé de
25 photolithographie se fait sous incidence normale (c'est à dire qu'une couche de résine à photo-structurer est habituellement perpendiculaire à la direction principale d'un faisceau de rayons lumineux par lequel on l'insole). On dépose lors d'une première étape, une
30 couche de résine photosensible 101 (par exemple d'une

centaine de micromètres de polyimide) sur un substrat 100 (par exemple en silicium) (figure 1A). On expose ensuite cette couche de résine photosensible 101 pour y réaliser des motifs, à l'aide d'un faisceau de rayons
5 lumineux 102 (généralement de longueur d'onde située dans le domaine de l'ultra-violet) orthogonal au plan principal de la couche de résine 101 à travers un masque 103 comportant des parties opaques 104 (par exemple en métal) au faisceau de rayon lumineux 102 et
10 des parties transparentes 105 (par exemple en silice) au faisceau de rayons lumineux 102, les parties transparentes 105 pouvant être des trous. Les parties transparentes 105 sont disposées selon les motifs que l'on souhaite réaliser. L'image du masque 103 est alors
15 projetée sur la couche de résine photosensible 101. Certaines parties de la couche de résine 101 subissent à ce moment l'exposition aux rayons ultra-violets alors que d'autres restent intactes. La couche de résine 101 comprend donc des zones insolées 106 et des zones non-
20 insolées 107 correspondant aux parties de la couche de résine 101 protégées par le masque 103 (figure 1B). Enfin, on retire le masque 103, puis la couche de résine 101 est développée avec des produits chimiques tels que par exemple une base forte, qui enlèvent les
25 zones insolées 106 de la couche de résine 101 et laissent les zones non-insolées 107 dans le cas où la résine de la couche de résine 101 est une résine de type "positive" (figure 1C).

Aujourd'hui avec l'avènement des micro-
30 techniques, on cherche à obtenir des micro-structures de formes de plus en plus complexes. Pour cela, on doit

réaliser parfois, lors des procédés de photolithographie, des motifs de résine à flancs inclinés dans une couche de résine photosensible. Un exemple de procédé pour réaliser des motifs de résine à flancs inclinés consiste tout d'abord à déposer une couche de résine photosensible 101 sur un substrat 100 comme illustré sur la figure 1A. La couche de résine photosensible 101 a un indice de réfraction N_2 . On accole un masque 103 à cette couche de résine 101. Le masque 103, possède des parties opaques 104 par exemple en chrome et des parties transparentes 105 par exemple en silice d'indice de réfraction N_1 . Ensuite, le substrat 100 recouvert de la couche de résine photosensible 101 et du masque 103 forment un ensemble que l'on incline sous un faisceau de rayons lumineux 102 ultra-violets de direction principale \vec{d}_1 . Le faisceau de rayons lumineux 102 traverse une couche d'air d'indice de réfraction N_0 environ égal à 1 et réalise un angle d'incidence \hat{I}_1 sur le masque 103 par rapport à une normale \vec{n} au plan principal du substrat 100 avant de pénétrer à travers les parties transparentes 105 du masque 103. Le faisceau de rayons lumineux 102 est ensuite réfracté lorsqu'il passe à travers les parties transparentes 105 du masque 103. La direction principale \vec{d}_1 du faisceau 102 est alors déviée et réalise un angle incident \hat{R}_1 sur la couche de résine 101 avec une normale \vec{n} au plan principal du substrat 100 au moment où le faisceau s'apprête à traverser la couche de résine photosensible 101. L'angle incident \hat{R}_1 sur la couche de résine 101 est

inférieur à l'angle d'incidence \hat{I}_1 sur le masque 103
puisque le faisceau passe de l'air vers un milieu plus
réfringent ($N_1 > N_0$). Le faisceau de rayons lumineux 102
pénètre ensuite à travers la couche de résine
5 photosensible 101 d'indice de réfraction N_2 . Le
faisceau de rayons lumineux 102 est alors à nouveau
réfracté. Dans la couche de résine photosensible 101,
la direction principale \vec{d}_1 du faisceau 102 réalise avec
la normale \vec{n} , un angle résultant d'insolation \hat{R}_2
10 fonction de l'angle incident \hat{R}_1 , de N_2 et de N_1 (figure
2A). La couche de résine photosensible 101 est donc
insolée par un faisceau de rayons lumineux 102 incliné
et réalisant un angle résultant d'insolation \hat{R}_2 avec la
normale \vec{n} au plan principal du substrat 100.

15 Ensuite, le masque 103 est ôté de la couche
de résine photosensible 101. Puis, la couche de résine
photosensible 101 est développée, par exemple à l'aide
d'une base forte. Après développement, on obtient des
motifs de résine 200 à flancs inclinés 201 (figure 2B).
20 Les flancs inclinés 201 des motifs 200 forment un angle
 θ avec une normale \vec{n} au plan principal du substrat
100, environ égal à l'angle résultant d'insolation \hat{R}_2 .

Avec ce procédé de réalisation de motifs de
résine 200 à flancs inclinés 201, l'angle θ des flancs
25 201 des motifs 200 est fortement limité. En effet, lors
de l'étape d'insolation, le faisceau de rayons
lumineux 102 traverse tout d'abord inévitablement une
couche d'air d'indice N_0 , puis un masque d'indice N_1
environ égal à 1,45 par exemple pour un masque en
30 silice, puis une couche de résine photosensible 101

d'indice de réfraction environ égal à 1,6 (1,67 pour une couche de résine 101 de type SU-8). L'importante différence d'indice de réfraction entre la couche d'air et le masque 103 et la différence d'indice de réfraction entre le masque 103 et la couche de résine photosensible 101, entraînent un écart important entre l'angle d'incidence \hat{I}_1 sur le masque 103 et l'angle résultant d'insolation \hat{R}_2 . Même lorsqu'on insole la couche de résine photosensible 101 avec un angle d'incidence \hat{I}_1 sur le masque 103 élevé, l'angle résultant d'insolation \hat{R}_2 reste faible. Par ailleurs, à partir d'une certaine valeur de \hat{I}_1 , on se heurte en plus à des problèmes de réflexion du faisceau 102 sur le masque 103.

Après développement de la couche de résine photosensible 101, l'angle θ des flancs 201 de motifs 200 (environ égal à \hat{R}_2) que réalisent les flancs inclinés 201 des motifs de résine 200 avec la normale \vec{n} est donc lui aussi limité.

La limitation de l'angle θ des motifs de résine 200, est très pénalisante. Elle empêche de pouvoir fabriquer de nombreuses micro-structures. La réalisation par exemple de micro-prismes à angles de 45° est impossible avec un tel procédé.

En plus de la limitation de l'angle θ des motifs de résine 200, d'autres problèmes apparaissent avec le procédé illustré à la figure 2A. Tout d'abord celui des réflexions de Fresnel entre le masque 103 et la couche de résine photosensible 101. Les réflexions de Fresnel sont dues à une fine couche d'air se

trouvant inévitablement entre le masque 103 et la couche de résine photosensible 101. Elles peuvent entraîner notamment une mauvaise définition des motifs de résine 200 après l'étape de développement de la
5 couche de résine photosensible.

Une solution permettant de diminuer les réflexions de Fresnel est décrite dans le document [1] référencé à la fin de la présente description.

Lors de l'étape d'insolation illustrée par
10 la figure 3A, on incline tout d'abord d'un angle α , un substrat 100 recouvert d'une couche de résine photosensible 101, sous un faisceau de rayons lumineux 102 ultra-violet de direction principale \vec{d}_1 à l'aide d'un plateau 300 inclinable sur lequel repose le
15 substrat 100. La couche de résine photosensible 101 est insolée au travers de deux masques 301, 302 intégrés directement à la couche de résine photosensible 101. La couche de résine photosensible est composée d'une sous-couche de base 303a d'indice de réfraction N_2 qui
20 repose sur le substrat 100 et d'une sous couche intermédiaire 303b située au dessus de la sous-couche de base 303a et d'indice de réfraction N_1 égal à N_2 . Les masques 301, 302 sont composés chacun d'une couche métallique en titane ou en aluminium séparées entre
25 elles par la sous-couche de résine photosensible intermédiaire 303b. Le masque 301 comprend des ouvertures 304. Le masque 302 comprend des ouvertures 305 identiques mais décalées latéralement légèrement par rapport aux ouvertures 304. La direction principale
30 \vec{d}_1 du faisceau 102 réalise un angle d'incidence \hat{I}_1 sur le masque 301 avec une normale \vec{n} au plan principal du

substrat 100 égal à l'angle d'inclinaison α , avant de pénétrer à travers la couche de résine photosensible 101. Lorsque le faisceau 102 traverse la couche de résine photosensible 101, il est réfracté et sa direction principale \vec{d}_1 réalise un angle résultant d'insolation \hat{R}_2 avec la normale \vec{n} au plan principal du substrat 100. La couche de résine photosensible 101 est donc exposée selon un angle résultant d'insolation \hat{R}_2 .

Dans cet exemple, les masques 301,302 étant intégrés à la couche de résine photosensible 101, les réflexions parasites, par exemple de type réflexions de Fresnel, sont supprimées puisqu'il n'y a plus de couche d'air entre masque et résine.

Le fait d'intégrer les masques 302,303 directement à la couche de résine photosensible 101 permet donc d'obtenir des motifs de meilleure résolution qu'avec l'exemple de procédé décrit par la figure 2A.

Le procédé de réalisation de motifs à flancs inclinés illustré par la figure 3A présente encore plusieurs inconvénients.

Tout d'abord, le mode de réalisation des masques 302,303 implique que ce procédé n'est valable que pour réaliser des motifs simples et de taille relativement élevés (de l'ordre de la dizaine de micromètres), d'autre part il nécessite des étapes supplémentaires de photolithographie pour réaliser les masques 302,303 intégrés à la couche de résine 101 par rapport à celui illustré à la figure 2A.

De plus, la technique de réalisation de motifs à flancs inclinés par photolithographie

illustrée par la figure 3A présente en toujours l'inconvénient que l'angle d'inclinaison θ des flancs inclinés des motifs de résine reste limité.

Un autre problème se pose lors des étapes d'insolation des deux procédés illustrés précédemment par les figures 2A et 3A. Il est lié aux réflexions du faisceau de rayon lumineux 102 sur le substrat 100. En effet, après avoir traversé la couche de résine photosensible 101, une partie du faisceau de rayons lumineux 102 peut être réfléchié sur le substrat 100 et former ainsi des zones d'insolation parasites 307 en dehors de zones d'insolation souhaitées 308 (figure 3B). Les zones d'insolation parasites 307 peuvent ainsi conduire à la formation de motifs de résine parasites 333 s'ajoutant aux motifs de résine 200 souhaités (figure 3C).

Le document [2] référencé à la fin de la présente description propose une méthode pour réduire les problèmes de réflexion sur le substrat 100. Avant l'étape de dépôt de la couche de résine photosensible 101, le substrat 100 est soumis à un jet de sable de pression de 300 à 500 kPa avec des grains de SiC. Ce jet de sable sert à rendre la surface 400 du substrat 100 rugueuse. Ainsi, lors de la phase d'insolation de la couche de résine photosensible 101, les réflexions du faisceau de rayon lumineux 102 sur le substrat 100 deviennent irrégulières ce qui entraîne une réduction des zones d'insolation parasites (figure 4). Néanmoins cette méthode a pour inconvénient qu'elle ne supprime pas totalement les réflexions parasites, puisqu'elle diminue le temps d'exposition de la couche de résine

dans les zones d'insolation parasites en orientant les rayons lumineux réfléchis dans des directions très diverses.

Le document [3] référencé à la fin de la présente description propose un autre procédé utilisant une méthode permettant notamment de réduire les problèmes de réflexion sur le substrat. Cette méthode consiste à coupler plusieurs filtres polariseurs à une source de rayons lumineux pour insoler une couche de résine photosensible reposant sur un substrat, à l'aide d'un faisceau de rayons lumineux, le faisceau étant incliné par rapport au substrat. L'emploi d'un filtre polariseur circulaire couplé à un filtre polariseur rectiligne permet de diminuer significativement les problèmes de réflexion sur le substrat.

Le document [3] présente également une méthode (non illustrée) pour réaliser des motifs de résine incurvés grâce à l'utilisation d'un "shadow mask" (ou "masque à ombre"). Le "masque à ombre" est un masque comprenant des parties opaques et des parties transparentes. Les parties transparentes du "masque à ombre" ont la particularité d'être recouvertes de monticules courbes en polymère. Ce sont ces monticules, placés sur les parties transparentes du masque qui permettent d'obtenir des motifs de résine incurvés. Le document [3] présente également l'utilisation d'une couche de glycérol entre le "shadow mask" et le substrat recouvert de résine pour remplacer la couche d'air se trouvant inévitablement entre le "shadow mask" et la couche de résine. La couche de glycérol sert donc

de couche d'adaptation d'indice entre le masque et la couche de résine.

Le procédé décrit dans ce document [3] permet donc de résoudre le problème des réflexions sur le substrat et des "réflexions de Fresnel" qui apparaissent pour des procédés de photolithographie à faisceau de rayons inclinés. En revanche, il n'apporte pas de solution à la limitation de l'angle des motifs de résine que l'on peut fabriquer.

Il est connu de pouvoir réaliser des microstructures tridimensionnelles avec des flancs inclinés en utilisant une technique de photolithographie à base de rayons X. Par exemple, la technique LIGA (LIGA pour "Lithographie Galvaniesirung und Abformung" soit lithographie finie par galvanisation) consiste à exposer une couche de résine photosensible, par exemple un polymère de type PMMA (PMMA pour polyméthylmethacrylate) à l'aide de rayons X provenant d'un synchrotron. La couche de résine photosensible est ensuite développée. Des motifs de résine de bonne définition sont ainsi formés. Pour obtenir des motifs de résine à flancs inclinés, à l'aide d'un procédé de photolithographie par rayons X, on peut utiliser une méthode dérivée de la méthode LIGA et décrite dans les documents [4] et [5] référencés à la fin de la présente description. Cette méthode décrite à la figure 5 consiste à réaliser plusieurs expositions d'un substrat 100 recouvert d'une couche de résine photosensible 101 et d'un masque 501 en gardant l'ensemble masque 501-substrat 100 incliné par rapport à un faisceau de rayons X 500 incident provenant d'un synchrotron (non

représenté). Contrairement aux rayons ultra-violets, les rayons X sont très peu réfractés lorsqu'ils pénètrent à travers la couche de résine photosensible 501. Les rayons X permettent donc d'obtenir des motifs
5 de résine ayant un angle d'inclinaison par rapport à une normale à un plan principal du substrat supérieur à celui obtenu par les techniques classiques utilisant les rayons ultra-violets. Mais la photolithographie par rayons X comporte néanmoins d'importants inconvénients.
10 Un premier inconvénient associé à l'utilisation de cette technique vient du fait que les sources de rayons X (synchrotrons) utilisées pour mettre en œuvre la photolithographie par rayons X sont très coûteuses et très encombrantes. Les masques utilisés en
15 photolithographie par rayons X sont également très coûteux. Enfin, la photolithographie par rayons X à cause de son coût et de sa difficulté de mise en œuvre n'est pour l'instant pas utilisée au niveau industriel dans des procédés de fabrication de circuits intégrés.

20 EXPOSÉ DE L'INVENTION

La présente invention a pour but de proposer un procédé de réalisation de motifs par photolithographie ainsi qu'un dispositif de réalisation de ce procédé. Le procédé ainsi que le dispositif sont
25 simples à mettre en œuvre et de coût réduit, contrairement aux techniques de photolithographie par rayons X. La présente invention permet de réaliser des motifs par photolithographie ayant des flancs inclinés réalisant un angle bien supérieur à ceux que l'on peut
30 obtenir avec l'art antérieur. La présente invention concerne également un dispositif ainsi qu'un procédé

qui permettent de s'affranchir des problèmes de réflexions parasites qui surviennent, avec certains procédés classiques de photolithographie à faisceau de rayons lumineux incliné.

5 Pour atteindre ces buts, la présente invention concerne un procédé de réalisation d'un ou plusieurs motifs par photolithographie comprenant les étapes suivantes :

10 a) dépôt sur un substrat d'une couche de résine photosensible,

 ledit procédé est caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

15 b) insolation de la couche de résine photosensible à travers un masque par un faisceau de rayons lumineux ayant une direction principale, le faisceau de rayons lumineux ayant traversé auparavant
20 un système optique, qui dévie la direction principale du faisceau de rayons lumineux d'un angle de déviation prédéterminé de sorte que la direction principale présente un angle d'incidence sur le masque non nul avec une normale au plan principal du substrat lorsque le faisceau de rayons lumineux pénètre à travers le masque,

 c) retrait du masque,

25 d) développement de la couche de résine photosensible de façon à obtenir les motifs à flancs inclinés par rapport à une normale au plan principal du substrat en fonction de l'angle de déviation prédéterminé.

La présente invention concerne également un procédé de réalisation d'un ou plusieurs motifs par photolithographie comprenant les étapes suivantes :

a) dépôt sur un substrat d'une couche de
5 résine photosensible,

ledit procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

b) insolation de la couche de résine photosensible à travers un masque accolé à ladite
10 couche de résine photosensible ou à une couche d'adaptation d'indice accolée à ladite couche de résine, par un faisceau de rayons lumineux ayant une direction principale, le faisceau de rayons lumineux ayant traversé auparavant un système optique accolé
15 audit masque ou à une couche d'adaptation d'indice accolée audit masque, le système optique déviant la direction principale du faisceau de rayons lumineux d'un angle de déviation prédéterminé de sorte que la direction principale présente un angle d'incidence sur
20 le masque non nul avec une normale au plan principal du substrat lorsque le faisceau de rayons lumineux pénètre à travers le masque,

c) retrait du masque,

d) développement de la couche de résine
25 photosensible de façon à obtenir les motifs à flancs inclinés par rapport à une normale au plan principal du substrat en fonction de l'angle de déviation prédéterminé.

Selon une caractéristique particulièrement
30 avantageuse du procédé, l'étape de dépôt de la couche de résine photosensible peut être précédée d'une étape

de dépôt d'au moins une couche absorbante de rayons lumineux. Ainsi, en déposant une couche absorbante de rayons lumineux juste avant la couche de résine photosensible, on peut limiter les réflexions du faisceau de rayons lumineux sur le substrat et éviter ainsi une insolation parasite de la couche de résine photosensible.

Selon une caractéristique particulièrement utile du procédé, après l'étape a) de dépôt de la couche de résine photosensible, une couche d'adaptation d'indice peut être déposée sur la couche de résine photosensible.

Ainsi, on peut déposer entre la couche de résine photosensible et le masque par exemple en silice, une couche d'adaptation d'indice sous forme généralement de liquide ou de gel choisie en fonction du saut d'indice entre le masque et la couche de résine photosensible. La couche d'adaptation d'indice a un indice de réfraction, supérieur à celui de l'air et de préférence compris entre l'indice de réfraction du masque et l'indice de réfraction de la couche de résine photosensible. Cette couche d'adaptation permet ainsi de supprimer les réflexions de Fresnel entre le masque et la couche de résine, et à l'étape d) d'obtenir des angles d'inclinaison des flancs des motifs de résine supérieurs à ceux obtenus dans l'art antérieur.

Selon une caractéristique particulièrement intéressante du procédé, avant l'étape d'insolation de la couche de résine photosensible, une couche d'adaptation d'indice est placée entre le système optique et le masque.

Ainsi, de même qu'on dépose une couche d'adaptation d'indice entre la couche de résine photosensible et le masque, on peut, avant l'étape d'insolation, placer une couche d'adaptation d'indice
5 entre le masque et le système optique. Cette deuxième couche d'adaptation d'indice se présente par exemple sous forme d'un gel ou d'un liquide déposé sur le masque et qui se diffuse par capillarité entre le système optique et le masque accolé.

10 Cette couche d'adaptation permet ainsi de supprimer les réflexions de Fresnel entre le système optique et le masque, et à l'étape d) d'obtenir des angles d'inclinaison des flancs des motifs de résine supérieurs à ceux obtenus dans l'art antérieur.

15 Selon une caractéristique particulièrement avantageuse du procédé selon l'invention, le système optique peut comprendre un prisme, un réseau de diffraction, un réseau de micro-prismes ou un diffuseur optique.

20 Ainsi, un prisme, un réseau de diffraction, un réseau de micro-prismes ou un diffuseur optique sont des systèmes optiques aptes, lors de la phase d'insolation à dévier la direction principale du faisceau de rayons lumineux d'un angle de déviation
25 prédéterminé de sorte qu'il présente un angle d'incidence sur le masque non nul avec une normale au plan principal du substrat lorsqu'il pénètre à travers le masque.

Selon une caractéristique particulièrement
30 avantageuse du procédé, pendant l'étape d'insolation, l'angle d'incidence sur le masque peut varier.

Ainsi, par exemple en faisant varier l'inclinaison du système optique par rapport à la direction principale du faisceau de rayons lumineux, on peut faire varier l'angle d'incidence sur le masque que
5 réalise la direction principale du faisceau de rayons lumineux avec une normale au plan principal du substrat. On peut de cette manière faire varier l'angle résultant d'insolation de la couche de résine photosensible et obtenir de cette façon, après
10 développement, des motifs de résine avec des flancs ayant un angle d'inclinaison variable.

Selon une caractéristique particulièrement utile du procédé, pendant l'étape b) d'insolation, d'une part le système optique et d'autre part le
15 substrat peuvent être animés d'un mouvement relatif l'un par rapport à l'autre, le masque étant associé soit au système optique, soit au substrat.

Ainsi, le système optique, par exemple un prisme, peut rester fixe alors qu'un ensemble formé par
20 le substrat, la couche de résine photosensible et le masque tourne sur lui-même. Cela peut permettre d'obtenir des motifs de résine avec des flancs inclinés dans différentes directions. Le système optique, par exemple un réseau de diffraction, peut tourner sur lui-
25 même alors qu'un ensemble formé par le masque, le substrat, la couche de résine photosensible reste fixe. Enfin, le masque associé au système optique peut également tourner sur lui même alors que le substrat recouvert de la couche de résine photosensible reste
30 fixe. En faisant tourner le système optique et/ou le masque par rapport au substrat, on peut obtenir des

motifs de résine avec des flancs non-nécessairement plans et inclinés dans différentes directions.

Selon une caractéristique particulièrement intéressante du procédé, pendant l'étape b) d'insolation, un ensemble formé du système optique, du masque, et du substrat peut être animé d'un mouvement relatif par rapport au faisceau de rayons lumineux.

Ainsi, un ensemble formé par le système optique, par exemple un prisme, par le substrat, la couche de résine photosensible peut être fixe alors que la direction principale du faisceau de rayon lumineux varie. Cela peut permettre d'obtenir des motifs de résine d'inclinaison variable.

L'invention concerne également un dispositif de réalisation d'un ou plusieurs motifs inclinés par photolithographie, comportant un plateau sur lequel repose un substrat, sur lequel repose une couche de résine photosensible, un masque, des moyens pour insoler la couche de résine photosensible à l'aide d'un faisceau de rayons lumineux ayant une direction principale, le faisceau de rayons lumineux traversant un système optique déviant d'un angle de déviation prédéterminé la direction principale du faisceau de rayons lumineux de sorte que la direction principale du faisceau présente un angle d'incidence sur le masque non nul avec une normale au plan principal du substrat au moment où le faisceau de rayons lumineux pénètre à travers le masque.

L'invention concerne en outre un dispositif de réalisation d'un ou plusieurs motifs inclinés par photolithographie comprenant un substrat sur lequel

repose une couche de résine photosensible, le dispositif comportant en outre un masque d'indice de réfraction accolé à ladite couche de résine photosensible ou à une couche d'adaptation d'indice
5 reposant sur ladite couche de résine, un système optique accolé au masque ou à une couche d'adaptation d'indice reposant sur le masque, des moyens pour insoler la couche de résine photosensible à l'aide d'un faisceau de rayons lumineux ayant une certaine
10 direction principale, le système optique étant apte à dévier d'un angle de déviation prédéterminé la direction principale du faisceau, de sorte que la direction principale du faisceau de rayons lumineux présente un angle d'incidence sur le masque non nul
15 avec une normale au plan principal du substrat au moment où le faisceau de rayons lumineux pénètre à travers le masque.

Le masque du dispositif comporte une ou plusieurs ouvertures. Selon une caractéristique
20 particulièrement intéressante du dispositif, le système optique et les ouvertures du masque peuvent avoir des indices de réfraction proches.

Selon une caractéristique particulièrement intéressante du dispositif, le système optique et les
25 ouvertures du masque peuvent être réalisés dans le même matériau.

Ainsi, on cherche à limiter le saut d'indice de réfraction entre le système optique et le masque et donc à limiter la déviation du faisceau de
30 rayons lumineux lorsque le faisceau de rayons lumineux sort du système optique et pénètre à travers le masque.

Selon une caractéristique particulièrement avantageuse du dispositif, le masque est intégré à la couche de résine photosensible.

Ainsi, le masque peut être constitué d'une
5 couche métallique gravée intégrée dans la couche de résine photosensible de manière à ce qu'il n'y ait pas de réflexion lorsque le faisceau de rayons lumineux passe du masque à la couche de résine photosensible. De plus, les réflexions de Fresnel entre le masque et la
10 couche de résine sont ainsi supprimées.

Selon une caractéristique particulièrement utile du dispositif, le système optique peut comprendre un prisme, un réseau de diffraction, un réseau de micro-prismes ou un diffuseur optique. Ainsi, le
15 prisme, le réseau de diffraction, le diffuseur optique, le réseau de micro-prismes permettent d'insoler une couche de résine photosensible à photo-structurer posée sur un substrat à l'aide d'un faisceau de rayons lumineux incliné par rapport à une normale au plan
20 principal du substrat, même lorsque le faisceau de rayon lumineux traverse le prisme, le réseau de diffraction, le réseau de micro-prismes ou le diffuseur optique selon une incidence normale.

Selon une caractéristique particulièrement
25 intéressante du dispositif, le dispositif peut comprendre une couche d'adaptation d'indice entre la couche de résine photosensible et le masque.

Une couche d'adaptation d'indice entre la couche de résine photosensible et le masque permet de
30 remplacer une fine couche d'air se trouvant inévitablement à l'interface entre la couche de résine

photosensible et le masque et limite ainsi les réflexions de Fresnel du faisceau de rayons lumineux à l'interface entre la couche de résine photosensible et le masque.

5 Selon une caractéristique particulièrement avantageuse du dispositif, le dispositif comprend une couche d'adaptation d'indice entre le masque et le système optique.

10 Une couche d'adaptation d'indice entre le masque et le système optique, permet de remplacer une fine couche d'air se trouvant inévitablement à l'interface entre le masque et le système optique et permet de limiter ainsi les réflexions de Fresnel du faisceau de rayons lumineux à l'interface entre le
15 masque et le système optique.

 Selon une caractéristique particulièrement intéressante du dispositif la couche d'adaptation située entre la couche de résine photosensible et le masque ou/et la couche d'adaptation située entre le
20 système optique et le masque peut être un liquide tel que l'eau ou un fluide gras.

 Selon une caractéristique particulièrement utile du dispositif, le dispositif comprend une couche absorbante de rayons lumineux entre le substrat et la
25 couche de résine photosensible.

 Ainsi, une couche absorbante de rayons ultra violets située juste au dessous de la couche de résine photosensible à photo-structurer permet de limiter les réflexions parasites sur une couche située
30 sous la couche de résine photosensible lors de l'étape d'exposition. Ces réflexions parasites, apparaissent

lorsque le faisceau de rayons lumineux incident à la résine est incliné par rapport à une normale au plan principal du substrat. Les réflexions parasites créent alors des zones d'exposition parasites dans la couche
5 de résine photosensible et peuvent créer des motifs de résine parasites après développement de la couche de résine photosensible.

Selon une caractéristique particulièrement utile du dispositif, le système optique est mobile
10 relativement au substrat, le masque étant associé soit au système optique, soit au substrat.

Ainsi un plateau sur lequel se trouve le substrat peut être en mouvement et donc par exemple permettre de faire tourner sur lui même un ensemble
15 formé par le substrat, la couche de résine photosensible et le masque alors que le système optique reste fixe.

Selon une caractéristique particulièrement utile du dispositif selon l'invention, il peut
20 comprendre un plateau sur lequel repose le substrat, mobile en rotation par rapport au faisceau de rayons lumineux.

Selon une caractéristique particulièrement profitable du dispositif selon l'invention il peut
25 comprendre un plateau sur lequel repose le substrat, inclinable par rapport au faisceau de rayons lumineux.

On peut bien entendu combiner les mouvements du plateau et faire varier l'inclinaison du plateau alors qu'il est mobile en rotation

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

La présente invention sera mieux comprise à la lecture de la description d'exemples de réalisation donnés, à titre purement indicatif et nullement
5 limitatif, en faisant référence aux dessins annexés sur lesquels :

les figures 1A-1C, déjà décrites représentent des exemples de procédé de photolithographie selon l'art connu ;

10 les figures 2A-2B, 3A-3C, 4, 5 déjà décrites représentent un exemple de procédé de photolithographie qui permet la réalisation de motifs de résine par photolithographie à flancs inclinés selon l'art connu ;

les figures 6A-6C, 7, 8, 9, 10A, 10B, 11A,
15 11B, 12, représentent des exemples de procédé de photolithographie pour la réalisation d'un ou plusieurs motifs de résine avec des flancs inclinés selon l'invention ;

les figures 13A-13E représentent des
20 exemples de dispositifs pour la réalisation d'un ou plusieurs motifs à flancs inclinés par photolithographie selon l'invention.

Des parties identiques, similaires ou équivalentes des différentes figures portent les mêmes
25 références numériques de façon à faciliter le passage d'une figure à l'autre.

Les différentes parties représentées sur les figures ne le sont pas nécessairement selon une échelle uniforme, pour rendre les figures plus
30 lisibles.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ DE MODES DE RÉALISATION PARTICULIERS

Un premier exemple de procédé de réalisation d'un ou plusieurs motifs par photolithographie, à flancs inclinés, selon l'invention, est illustré par les figures 6A-6C.

La première étape de ce procédé illustrée par la figure 6A consiste à déposer une couche de résine photosensible 601 sur un substrat 600. La couche de résine photosensible 601, par exemple une couche de résine photosensible négative à base époxy telle que celle commercialisée par la société Micro-Chemical Corporation sous la référence "SU-8" est déposée par un procédé classique et possède une épaisseur par exemple d'environ 100 μm . Le substrat 600 est par exemple en verre, en silicium, etc.

Ensuite, lors d'une étape décrite par la figure 6B, on accole un masque 603 à la couche de résine photosensible 601, puis on accole au dessus du masque 603 un système optique 606 d'indice de réfraction N. Le masque 603 comprend des zones opaques 604 à la lumière, par exemple en métal tel que le chrome, et des zones transparentes 605 à la lumière par exemple en silice. On insole ensuite la couche de résine photosensible 601 d'indice de réfraction N_2 à travers le masque 603 d'indice de réfraction N_1 . L'insolation est réalisée par un faisceau de rayons lumineux 602 provenant par exemple d'une source à rayons ultra-violets (non représentée sur la figure) émettant par exemple autour de la longueur d'onde de

365 nm. Le faisceau de rayons lumineux 602 a une direction principale \vec{d}_1 et pénètre, en incidence normale, à travers le système optique 606 d'indice de réfraction N , accolé au masque 603. Le système optique

5 606 dévie la direction principale \vec{d}_1 du faisceau optique 603 d'un angle de déviation \hat{D} . L'angle de déviation \hat{D} est prédéterminé suivant les caractéristiques géométriques ou/et physiques du système optique 606. A la sortie du système optique

10 606, la direction principale du faisceau réalise un angle d'incidence \hat{I}_1 sur le masque 603 avec une normale \vec{n} au plan principal du substrat 600. Ensuite, le faisceau de rayons lumineux 602 traverse le masque 603 et sa direction principale \vec{d}_1 est à nouveau déviée

15 et réalise un angle incident \hat{R}_1 sur la couche de résine 601 avec la normale \vec{n} au plan principal du substrat 600. Ensuite, le faisceau 602 pénètre à travers la couche de résine photosensible 601 et la direction principale \vec{d}_1 du faisceau de rayons lumineux 602 est

20 alors à nouveau déviée et réalise un angle résultant d'insolation \hat{R}_2 avec la normale \vec{n} au plan principal du substrat 600. La couche de résine photosensible 601 comprend donc des zones insolées 609 inclinées par rapport à la normale au plan principal du substrat 600.

25 Introduire le système optique 606 apte à dévier la direction principale \vec{d}_1 du faisceau de rayons lumineux 602 permet de réduire la différence entre l'angle d'incidence \hat{I}_1 sur le masque 603 et l'angle résultant d'insolation \hat{R}_2 . Le système optique 606

permet donc d'insoler la couche de résine photosensible 601 selon un angle résultant d'insolation \hat{R}_2 plus important qu'avec les procédés selon l'art antérieur.

Le système optique 606 peut être
5 avantageusement réalisé dans un matériau dont l'indice de réfraction est proche de celui du masque 603, de façon à ce que le système optique 606 ait un indice de réfraction N proche de l'indice N_1 du masque 603. Dans ce cas l'angle d'incident \hat{R}_1 sur la couche de résine
10 601 est quasiment égal à l'angle \hat{I}_1 d'incidence sur le masque 603, la direction principale \vec{d}_1 du faisceau de rayons lumineux 602 est inchangée lorsque le faisceau 602 traverse le système optique 606 puis lorsque le faisceau 602 traverse le masque 603. En utilisant un
15 système optique 606 et un masque 603 composés du même matériau, on peut donc encore diminuer la différence entre l'angle d'incidence \hat{I}_1 et l'angle résultant d'insolation \hat{R}_2 et permettre une insolation de la couche de résine photosensible avec un angle résultant
20 d'insolation \hat{R}_2 encore plus important.

Après l'étape d'insolation, on ôte le masque 603 et le système optique 606 de la couche de résine photosensible 601. Ensuite, on développe la couche de résine photosensible 601 de façon à obtenir
25 des motifs 607 de résine qui ont des flancs 608 inclinés. Les flancs 608 inclinés des motifs 607 réalisent un angle θ avec une normale \vec{n} au plan principal du substrat 600 (figure 6C). L'angle θ est quasiment égal à l'angle résultant d'insolation \hat{R}_2 . Le
30 procédé suivant l'invention permet donc d'obtenir des

motifs 607 de résine avec un angle θ des flancs 608 de motifs 607, fonction de l'angle de déviation \hat{D} prédéterminé du système optique 606. De plus, l'angle θ des flancs 608 de motifs 607 peut être bien supérieur à
5 celui obtenu avec des procédés selon l'art antérieur.

Une variante du procédé selon l'invention, consiste à déposer, avant l'étape de dépôt de la couche de résine photosensible 601 illustrée par la figure 6A, une couche absorbante de rayons lumineux 700 sur le
10 substrat 600. Le dépôt de la couche absorbante 700 de rayons lumineux peut être suivi du dépôt d'une couche de protection 701 qui permet à la couche absorbante 700 de rayons lumineux de ne pas être dissoute par les solvants de la résine 601 du substrat 600 lorsque le
15 substrat 600 est soumis à des contraintes importantes (figure 7). La couche absorbante de rayons lumineux 700 permet d'empêcher la réflexion sur le substrat 600 de rayons ultra-violets, dans le cas d'une photolithographie par rayons ultra-violets. La couche
20 absorbante de rayons lumineux 700 peut être par exemple une couche mince organique de type BARC (BARC étant la terminologie anglo-saxonne pour "Bottom Anti Reflective Coating" qui signifie couche de fond anti-réfléchissant). Son épaisseur peut être par exemple de
25 l'ordre de 80nm. En variante cette couche absorbante de rayons lumineux 700 peut être une résine ou un polymère mélangé à une poudre de carbone ou peut être encore une couche inorganique tel qu'une couche comprenant au moins un empilement $\text{SiO}_2/\text{TiO}_2$. La couche 701 peut
30 comprendre par exemple un polymère de la famille des élastomères.

Une autre variante du procédé selon l'invention, consiste à déposer, avant la phase d'insolation décrite par la figure 6B, une couche d'adaptation d'indice 800 sur la couche de résine photosensible 601. Cette couche d'adaptation d'indice 800 a un indice de réfraction N_3 et est placée entre la couche de résine photosensible 601 et le masque 603 posé par dessus. L'indice de réfraction N_3 est proche de l'indice N_1 du masque 603 et de l'indice N_2 de la couche de résine photosensible 601 entre lesquelles la couche d'adaptation d'indice 800 est placée afin de minimiser les réflexions de Fresnel à l'interface masque 603-couche de résine photosensible 601. Les réflexions de Fresnel sont en effet dues à une fine couche d'air se trouvant inévitablement entre le masque 603 et la couche de résine photosensible 601. La couche d'adaptation d'indice 800 permet alors de remplacer la fine couche d'air d'indice de réfraction égal à 1 par un matériau plus réfringent. On limite donc le saut d'indice provoqué par la fine couche d'air en la remplaçant par la couche d'adaptation d'indice 800 d'indice de réfraction N_3 supérieur à 1 et compris entre N_1 et N_2 . La couche d'adaptation d'indice 800 peut prendre la forme d'un gel ou d'un liquide comme de l'eau. On peut la déposer sur la couche de résine photosensible à l'aide par exemple d'une micro-pipette. L'eau a un indice de réfraction environ égal à 1,33 compris entre N_1 et N_2 et se diffuse par capillarité entre la couche de résine photosensible 601 et le masque 603 que l'on pose par dessus pour former la couche d'adaptation d'indice 800 (figure 8). La couche

d'adaptation d'indice 800 peut être également formée à base de glycérine d'indice de réfraction environ égal à 1,47 compris entre N_1 et N_2 ou d'un liquide gras.

Une autre variante du procédé selon
5 l'invention, consiste, après avoir déposé la couche d'adaptation d'indice 800 et le masque 603, à déposer une autre couche d'adaptation d'indice 900 sur le masque 603 avant l'étape d'insolation décrite par la figure 6B. L'autre couche d'adaptation d'indice 900
10 vient s'intercaler entre le masque 603 et le système optique 606 que l'on accole ensuite par dessus. Une fine couche d'air se trouve inévitablement entre le masque 603 et le système optique 606. L'autre couche d'adaptation d'indice 900 a un indice de réfraction N_4
15 idéalement compris entre l'indice N du système optique 606 et l'indice N_2 de la couche de résine 601. Elle permet de remplacer la fine couche d'air d'indice de réfraction proche de 1, par un matériau plus réfringent. L'autre couche d'adaptation d'indice 900
20 empêche donc les réflexions de Fresnel entre le masque 603 et le système optique 606 en diminuant le saut d'indice entre le système optique 606 et le masque 603. L'autre couche d'adaptation d'indice 900 peut être constituée par exemple par un liquide tel que l'eau, ou
25 avantageusement par un gel à base de glycérine ou d'un fluide gras déposé sur le masque 603. La glycérine a en outre pour avantage de permettre au système optique 606 de se déplacer par rapport au masque 603 tout en assurant l'adaptation d'indice entre ces deux éléments.
30 Le fluide ou le liquide que l'on dépose sur le masque 603 est comprimé par le système optique 606

que l'on pose par dessus. Le fluide se diffuse alors par capillarité entre le masque 603 et le système optique 606 pour former l'autre couche d'adaptation d'indice (figure 9).

5 Selon une variante du procédé illustrée par la figure 10A, le système optique 606 utilisé lors de la phase d'insolation décrite par la figure 6B, peut être formé d'un prisme 1000. Le prisme 1000 a un indice de réfraction N , et est taillé à un angle \hat{A} au
10 sommet, qui lui permet de dévier le faisceau de rayons lumineux 602, d'un angle de déviation \hat{D} prédéterminé, fonction de l'indice de réfraction de l'air N_0 , de son indice de réfraction N , et de son angle au sommet \hat{A} .

 Le faisceau de rayons lumineux 602 a une
15 direction principale \vec{d}_1 et pénètre à travers le prisme 1000 accolé au masque 603 en incidence quelconque. Le prisme 1000 dévie alors la direction principale \vec{d}_1 du faisceau de rayons lumineux 602 de l'angle de déviation \hat{D} . A la sortie du prisme 1000, la direction principale
20 \vec{d}_1 du faisceau 602 réalise un angle d'incidence \hat{I}_1 sur le masque 603 avec une normale \vec{n} au plan principal du substrat 600. Ensuite, le faisceau de rayons lumineux 602 traverse le masque 603 et sa direction principale \vec{d}_1 est à nouveau déviée et réalise alors un angle
25 incident \hat{R}_1 sur la couche de résine 601 avec une normale \vec{n} au plan principal du substrat 600. Ensuite, le faisceau de rayons lumineux 603 pénètre à travers la couche de résine photosensible 601 et la direction principale \vec{d}_1 du faisceau de rayons lumineux 602 est à

nouveau déviée. La direction principale \vec{d}_1 réalise alors un angle résultant d'insolation \hat{R}_2 avec la normale \vec{n} au plan principal du substrat 600.

Le prisme 1000 peut être formé d'un
5 matériau minéral ou bien par exemple d'un polymère. De plus, le prisme 1000 peut être avantageusement formé d'un matériau d'indice de réfraction proche de celui du masque 603 ayant donc un indice de réfraction N proche de N_1 . Le prisme 1000 permet de dévier la direction
10 principale \vec{d}_1 du faisceau de rayons lumineux quelle que soit l'incidence du faisceau de rayons lumineux 602 qui le traverse. Ceci implique qu'avec un tel procédé, il n'est pas nécessaire d'incliner le substrat 600 pour insoler la couche de résine photosensible 601 avec un
15 faisceau de rayons lumineux incliné.

Selon une variante de l'exemple de procédé illustrée par la figure 10A, la direction \vec{d}_1 du faisceau de rayons lumineux varie au cours de l'étape d'insolation, ce qui entraîne une variation de l'angle
20 d'incidence \hat{I}_1 sur le masque 603. Ainsi, on peut faire varier l'angle résultant d'insolation \hat{R}_2 de la couche de résine photosensible 601, pendant l'étape d'insolation. Faire varier l'angle résultant d'insolation \hat{R}_2 de la couche de résine photosensible
25 601 permet de réaliser des motifs de résine par photolithographie qui possèdent des flancs inclinés et non-plans.

La figure 10B est un graphe qui représente la courbe d'évolution C_1 , dessinée en trait pleins,
30 d'un angle θ de flancs 608 de motifs 607 obtenus à

l'aide d'un procédé utilisant le dispositif décrit par la figure 10A. Le système optique utilisé est un prisme 1000 d'indice de réfraction N égal à 1,46, en fonction de la variation de l'angle d'incidence \hat{I}_1 sur le masque 603. La couche de résine photosensible utilisée à un indice de réfraction N_2 égal à 1,67. La figure 10B, représente également la courbe d'évolution C_2 , dessinée en traits pointillés de l'angle θ des flancs 608 des motifs 607 en fonction de la variation de l'angle \hat{I}_1 d'incidence sur le masque 603 obtenus selon un procédé similaire au procédé de l'art antérieur décrit par les figures 6B-6C, mais sans utiliser de système optique. Pour des angles d'incidence \hat{I}_1 sur le masque 603 variant de 0° à 50° , C_1 et C_2 sont croissantes et sensiblement linéaires. La courbe C_1 a un taux d'accroissement supérieur à la courbe C_2 . Pour un angle d'incidence \hat{I}_1 sur le masque environ égal à 50° , l'angle θ des flancs 608 des motifs 607 a par exemple pour valeur environ 28° sur C_2 et pour valeur environ 42° sur C_1 . Ensuite, pour un angle d'incidence \hat{I}_1 variant de 50° à 80° , les courbes C_1 et C_2 croissent pour atteindre un seuil limite vers \hat{I}_1 environ égal à 80° . Lorsque l'angle d'incidence \hat{I}_1 est égal à 80° , l'angle θ des flancs 608 des motifs 607 a pour valeur environ 38° sur la courbe C_2 et environ 60° sur la courbe C_1 . La figure 10B montre donc que le procédé décrit par la figure 10A utilisant un prisme 1000 comme système optique permet d'obtenir des motifs par photolithographie qui ont des flancs ayant un angle θ des flancs 608 des motifs 607 bien supérieur à celui

que l'on peut obtenir avec les procédés sans système optique et qui ne dépasse pas 38° .

Selon une variante illustrée par la figure 11A de l'exemple de la phase d'insolation du procédé décrit par la figure 6B, le système optique 606 utilisé
5 peut-être formé d'un réseau de diffraction 1100 sous forme d'une plaque, par exemple de verre dans laquelle sont gravées des structures 1101 parallèles de largeur a , ordonnées de façon régulière, a étant de l'ordre de
10 $0,3 \mu\text{m}$ par exemple pour un faisceau de rayons lumineux émettant autour de la longueur d'onde 365 nm .

Le réseau de diffraction 1100 permet de dévier la direction principale \vec{d}_1 du faisceau de rayons lumineux 602, d'un angle de déviation \hat{D} fonction de la
15 longueur d'onde du faisceau de rayons lumineux 602 et de a . Le réseau de diffraction 1100 permet d'insoler la couche de résine photosensible avec un angle résultant d'insolation \hat{R}_2 et un angle $-\hat{R}_2$ fonctions de l'angle de déviation \hat{D} .

20 De plus, la variante illustrée par la figure 11A diffère du procédé de la figure 6B en ce que le réseau de diffraction 1100 associé au masque 603 tournent sur eux-même pendant l'étape d'insolation alors que la couche de résine photosensible 601 et le
25 substrat 600 restent immobiles.

Selon une variante illustrée par la figure 11B de l'exemple d'étape d'insolation du procédé illustré par la figure 6B, le système optique utilisé peut comprendre un réseau de micro-prismes 1111. Un
30 réseau de micro-prismes peut se présenter sous forme d'une plaque transparente au faisceau de rayons

lumineux recouverte de micro-prismes répartis de façon régulière sur la plaque. Le réseau de micro-prismes 1111 peut être réalisé dans un matériau par exemple à base de verre, de silice ou d'un polymère. Le réseau de
5 micro-prismes 1111 a un fonctionnement similaire au réseau de diffraction 1100 illustré par la figure 11A. En effet, le réseau de micro-prismes 1111 permet de dévier la direction principale \bar{d}_1 du faisceau de rayons lumineux 602, d'un angle de déviation \hat{D} . Le réseau de
10 micro-prismes 1111 permet donc d'insoler la couche de résine photosensible avec un angle résultant d'insolation \hat{R}_2 fonction de l'angle de déviation \hat{D} .

De plus, la variante illustrée par la figure 11B diffère du procédé de la figure 6B en ce que
15 le masque 603 associé à la couche de résine photosensible 601 et au substrat 600 tourne sur lui-même alors que le réseau de micro-prismes 1111 reste immobile pendant l'étape d'insolation.

Selon une variante illustrée par la figure
20 12 de l'exemple de la phase d'insolation du procédé décrit par la figure 6B, le système optique 606 utilisé peut-être formé d'un diffuseur optique 1200 d'indice N qui permet de dévier le faisceau de rayons lumineux 602, d'un angle de déviation \hat{D} prédéterminé fonction
25 de N. Le diffuseur optique 1200 a pour avantage d'être plane et donc d'être intégrable aisément à un dispositif de photolithographie qui permet d'insoler la couche de résine photosensible avec un angle résultant d'insolation \hat{R}_2 fonction de l'angle de déviation \hat{D} . Le

diffuseur optique 1200 peut être par exemple une simple lame en verre.

La figure 13A représente un exemple de dispositif de réalisation de motifs à flancs inclinés par photolithographie. Le dispositif comprend un substrat 600 sur lequel repose une couche de résine photosensible 601 d'indice de réfraction N_2 , un masque 603 d'indice de réfraction N_1 accolé à la couche de résine photosensible 601, un système optique 606 d'indice de réfraction N accolé au masque 603. Le dispositif comprend également un faisceau de rayons lumineux 602 de direction principale \vec{d}_1 qui sert à insoler la couche de résine photosensible 601 à travers le masque 603. Le dispositif comprend également un plateau 1300 apte à adopter un angle d'inclinaison α variable et éventuellement à tourner sur lui-même sur lequel repose le substrat 600. Le système optique 606 est apte à dévier la direction principale \vec{d}_1 , quelle que soit la direction \vec{d}_1 du faisceau de rayons lumineux 602 qui le traverse, d'un angle de déviation \hat{D} prédéterminé de sorte que la direction principale \vec{d}_1 peut être inclinée par rapport à une normale \vec{n} au plan principal du substrat 600 au moment de pénétrer à travers la couche de résine photosensible 601. Le faisceau de rayons lumineux 602 est issu d'une source de rayons lumineux (non représentée sur la figure 13A) par exemple une source de rayons ultra-violets. Le système optique 606 est réalisé dans un matériau transparent à la longueur d'onde de la source. Le système optique 606 est par exemple réalisé dans un

matériau à base de silice ou à base d'un polymère. Le masque 603 peut être également formé par un matériau à base de silice ou à base d'un polymère.

La figure 13B représente un autre exemple
5 de dispositif suivant l'invention et qui diffère de celui de la figure 13A en ce que, le système optique est un prisme 1000 taillé à un angle \hat{A} . Le prisme 1000 est fixe par rapport à une ensemble 1301 constitué par le masque 603, la couche de résine photosensible 601,
10 le substrat 600 et le plateau 1300. Le plateau 1300 est apte à adopter un angle d'inclinaison α sensiblement égal à \hat{A} et à tourner sur lui-même, de manière à faire tourner l'ensemble 1201 sur lui même. Incliner le plateau 1300 d'un angle α sensiblement égal à l'angle
15 \hat{A} permet d'avoir un faisceau de rayon lumineux 602 normal au prisme 1000 et d'insoler la couche de résine photosensible 601 avec le maximum d'intensité lumineuse. Le prisme 1000 est formé du même matériau que le masque 603, par exemple d'un matériau à base de
20 polymère et est accolé au masque 603. Le prisme a un indice de réfraction N égal à l'indice de réfraction N_1 du masque. De plus, le prisme 1000 est taillé à un angle \hat{A} qui permet de dévier le faisceau de rayons lumineux 602, d'un angle de déviation \hat{D} prédéterminé
25 fonction de l'indice de l'air N_0 , de l'indice de réfraction du prisme N , et de l'angle \hat{A} . D'autre part le dispositif de la figure 13B diffère également de celui de la figure 13A en ce qu'il comprend une première couche d'adaptation d'indice 800 située entre
30 la couche de résine photosensible 601 et le masque 603

et qui a un indice de réfraction N_3 . La première couche d'adaptation d'indice 800 est par exemple de l'eau ou un liquide gras comme la glycérine dont l'indice de réfraction N_3 est proche de celui N_1 du masque et de
5 celui N_2 de la couche de résine photosensible 601. Cette première couche d'adaptation d'indice 800 permet de minimiser les réflexions de Fresnel entre le masque 603 et la couche de résine photosensible 601. Le dispositif de la figure 13B diffère également de celui
10 de la figure 13A en ce qu'il comprend en outre une deuxième couche d'adaptation d'indice 900 ayant un indice de réfraction N_4 . La deuxième couche d'adaptation d'indice 900 est par exemple de l'eau ou un fluide gras tel que la glycérine. La deuxième couche
15 d'adaptation d'indice 900 est située entre le masque 603 et le système optique 606. La deuxième couche d'adaptation d'indice 900 a un indice de réfraction N_4 proche de l'indice N du système optique 606 et de l'indice N_1 du masque 603.

20 L'adjonction des couches d'adaptation d'indice 800 et 900 permet, en minimisant la présence d'air entre le système optique 606 et le masque 603 d'une part et entre le masque 603 et la couche de résine 601 d'autre part, d'obtenir des angles
25 d'inclinaison des flancs des motifs de résine supérieurs à ceux obtenus dans l'art antérieur.

Le dispositif de la figure 13B diffère enfin de celui de la figure 13A, en ce qu'il comprend une couche absorbante de rayons lumineux 700, située
30 entre le substrat 600 et la couche de résine photosensible 601. La couche absorbante de rayons

lumineux 700 sert à empêcher les rayons ultra-violets de se réfléchir sur le substrat dans le cas où le faisceau de rayons lumineux 602 est issu d'une source de lumière ultra-violette. La couche absorbante de rayons lumineux 700 peut être formée d'une seule couche ou d'un empilement de sous-couches. La couche absorbante de rayons lumineux 700 peut être par exemple une résine mélangée à des pigments de carbone.

La figure 13C représente un autre exemple de dispositif suivant l'invention et qui diffère de celui de la figure 13B en ce que le système optique est un réseau de diffraction 1100. De plus, le réseau de diffraction 1100 est mobile par rapport à un premier ensemble 1301 formé par le masque 603, la couche de résine photosensible 601, le substrat 600 et le plateau 1300. Enfin, le plateau 1300 a un angle d'inclinaison α nul. Il est apte à tourner sur lui même.

La figure 13D représente un autre exemple de dispositif suivant l'invention et qui diffère de celui de la figure 13A en ce que le système optique est un diffuseur optique 1200. Le diffuseur optique 1200, le masque 603, la couche de résine photosensible 601, le substrat 600, et le plateau 1300 forment un deuxième ensemble 1302 susceptible de tourner sur lui même et mobile par rapport au faisceau de rayons lumineux 602.

Le dispositif diffère également en ce que le masque 603, par exemple une couche de chrome gravée, est directement intégré à la couche de résine photosensible 601. Dans ce cas l'indice du masque N_1 est égal à celui de la résine N_2 . Le dispositif comprend également une couche absorbante de rayons lumineux 700,

située entre le substrat 600 et la couche de résine photosensible 601 et une couche d'adaptation d'indice 900 qui a un indice de réfraction N_4 . Enfin, le plateau 1300 a un angle d'inclinaison α nul.

5 La figure 13E représente un autre exemple de dispositif suivant l'invention et qui diffère de celui de la figure 13A en ce que le système optique est un réseau de micro-prismes 1111. Le réseau de micro-prismes 1111 associé au masque 603, forment un
10 troisième ensemble 1303 susceptible de tourner sur lui-même par rapport à la couche de résine photosensible 601 au substrat 600 et au plateau 1300. Le troisième ensemble 1303 est également mobile par rapport au faisceau de rayons lumineux 602. Enfin, le plateau 1300
15 a un angle d'inclinaison α nul.

Documents cités

- [1] : "Microfabrication of 3D Multidirectional Inclined Structures by UV Lithography and Electroplating";
5 C. Beuret, G.-A Racine, J. Gobet, R. Luthier, N.F. de Rooij ; asulab S.A. Neuchatel Switzerland ; 1994 IEEE ©
- [2] : "Procédé de fabrication de micro éléments de connexion de forme conique" ; T, IEE Japan vol.122-E
10 n°2 ; 13 09 2002.
- [3] : "Application of Shadow Mask and Polarized Inclined-Exposure for Curved SU-8 Structures on Inclined Surface" ; Kuo-Yung Hung, Fan-Gang Tseng from
15 the Department of Engineerig and System Science of Tsing Hua University in Taiwan, présenté durant la conférence HAMST 2003 à Montrerey California USA, 15-17 Juin 2003.
- 20 [4] : "Sloped irradiation Techniques in Deep X-Ray Lithography for 3-D shaping of Micro-structures" ; Gregor feiertag, Wolfgang Ehrfeld, Heinz Lehr, Martin Schmidt ; Institute of Microtechnology Mainz Gmbh, Carl-Zeiss-Straße 55219 Mainz, Germany ; © 1997 SPIE.
- 25 [5] : "Multi-level Micro-structures and Mold Inserts Fabricated with Planar and Oblique X-ray Lithography of SU-8 Negative Photoresist ; Linke Jian, Yohanes M.Desta, Jost Goettert ; Louisiana State University Center for Advanced Micro-structures and Devices ; ©
30 2001 SPIE.

REVENDICATIONS

1. Procédé de réalisation d'un ou plusieurs motifs par photolithographie comprenant les
5 étapes suivantes :

a) dépôt sur un substrat (600) d'une couche de résine photosensible (601),

ledit procédé étant caractérisé en ce qu'il comprend les étapes suivantes :

10 b) insolation de la couche de résine photosensible (601) à travers un masque (603) accolé à ladite couche de résine photosensible ou à une couche d'adaptation d'indice accolée à ladite couche de résine, par un faisceau de rayons lumineux (602) ayant
15 une direction principale (\vec{d}_1), le faisceau de rayons lumineux (602) ayant traversé auparavant un système optique (606) accolé audit masque ou à une couche d'adaptation d'indice accolée audit masque, qui dévie la direction principale (\vec{d}_1) du faisceau de rayons
20 lumineux (602) d'un angle de déviation (\hat{D}) prédéterminé de sorte que la direction principale (\vec{d}_1) présente un angle d'incidence (\hat{I}_1) sur le masque (603) non nul avec une normale (\vec{n}) au plan principal du substrat (600) lorsque le faisceau de rayons lumineux
25 (602) pénètre à travers le masque (603),

c) retrait du masque (603),

d) développement de la couche de résine photosensible (601) de façon à obtenir les motifs à flancs inclinés par rapport à une normale (\vec{n}) au plan

principal du substrat (600) en fonction de l'angle de déviation (\hat{D}) prédéterminé.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'étape de dépôt de la couche de résine photosensible (601) est précédée d'une étape de dépôt d'au moins une couche absorbante (700) des rayons lumineux.

3. Procédé selon l'une des revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'après l'étape a) de dépôt de la couche de résine photosensible (601), une couche d'adaptation d'indice (800) est déposée sur la couche de résine photosensible (601).

4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'avant l'étape d'insolation de la couche de résine photosensible (601), une couche d'adaptation d'indice (900) est placée entre le système optique (606) et le masque (603).

5. Procédé selon l'une des revendication 1 à 4 caractérisé en ce que le système optique (606) comprend un prisme (1000), un réseau de diffraction (1100), un diffuseur optique (1200), ou un réseau de micro-prismes (1111).

6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que pendant l'étape b) d'insolation, l'angle d'incidence (\hat{I}_1) sur le masque (603) varie.

7. Procédé selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que pendant l'étape b) d'insolation d'une part le système optique (606) et d'autre part le substrat (600) sont animés d'un mouvement relatif l'un par rapport à l'autre, le masque (603) étant associé soit au système optique (606), soit au substrat (600).

8. Procédé selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que pendant l'étape b) d'insolation un ensemble formé du système optique (606) du masque (603), et du substrat (600) est animé d'un mouvement relatif par rapport au faisceau de rayons lumineux (602).

9. Dispositif de réalisation d'un ou plusieurs motifs inclinés par photolithographie, comprenant un substrat (600) sur lequel repose une couche de résine photosensible (601) d'indice de réfraction (N_2), caractérisé en ce qu'il comporte en outre un masque (603) d'indice de réfraction (N_1) accolé à ladite couche de résine photosensible ou à une couche d'adaptation d'indice reposant sur ladite couche de résine, un système optique (606) accolé au masque ou à une couche d'adaptation d'indice reposant sur le masque, des moyens pour insoler la couche de résine photosensible (601) à l'aide d'un faisceau de rayons lumineux (602) de direction principale (\vec{d}_1), le système optique (606) étant apte à dévier d'un angle de déviation (\hat{D}) prédéterminé la direction principale

(\vec{d}_1) du faisceau de rayons lumineux de sorte que (\vec{d}_1) présente un angle d'incidence \hat{I}_1 sur le masque (603) non nul avec une normale (\vec{n}) au plan principal du substrat (600) au moment où le faisceau de rayons
5 lumineux (602) pénètre à travers le masque (603).

10. Dispositif selon la revendication 9, dans lequel le masque (603) comporte une ou plusieurs ouvertures (605) caractérisé en ce que le système
10 optique (606) et les ouvertures (605) du masque (603) ont des indices de réfraction proches.

11. Dispositif selon la revendication 9, dans lequel le masque (603) comporte une ou plusieurs
15 ouvertures (605) caractérisé en ce que le système optique (606) et les ouvertures (605) du masque (603) sont réalisés dans le même matériau.

12. Dispositif selon l'une des
20 revendications 9 à 11 caractérisé en ce que le masque (603) est intégré à la couche de résine photosensible (601).

13. Dispositif selon l'une des
25 revendications 9 à 12 caractérisé en ce que le système optique (606) comprend un prisme (1000), un réseau de diffraction (1100), un réseau de micro-prismes (1111) ou un diffuseur optique (1200).

30 14. Dispositif selon l'une de la revendication 9 à 13 caractérisé en ce qu'il comprend

une couche d'adaptation d'indice (800) entre la couche de résine photosensible (601) et le masque (603).

15 15. Dispositif selon l'une des
revendications 9 à 14 caractérisé en ce que le
dispositif comprend une couche d'adaptation d'indice
(900) entre le système optique (606) et le
masque (603).

10 16. Dispositif selon l'une des
revendications 14 ou 15 caractérisé en ce que la couche
d'adaptation (800) située entre la couche de résine
photosensible (601) et le masque (603) ou/et la couche
d'adaptation (900) située entre le système optique
15 (606) et le masque (603) est un liquide tel que l'eau
ou un fluide gras.

 17. Dispositif selon l'une des
revendications 9 à 16 caractérisé en ce qu'il comprend
20 une couche absorbante de rayons lumineux (700) entre le
substrat (600) et la couche de résine photosensible
(601).

 18. Dispositif selon l'un des
25 revendications 9 à 17, caractérisé en ce que le système
optique (606) est mobile relativement au substrat
(600), le masque (603) étant associé soit au système
optique (606) soit au substrat (600).

30 19. Dispositif selon l'un des
revendications 9 à 18, caractérisé en ce qu'il comprend

un plateau (1300), sur lequel repose le substrat (600), mobile en rotation par rapport au faisceau de rayons lumineux (602).

5 20. Dispositif selon l'une des
revendications 9 à 19, caractérisé en ce qu'il comprend
un plateau (1300) sur lequel repose le substrat (600),
incluable par rapport au faisceau de rayons lumineux
(602).

FIG. 1A




FIG. 1B





FIG. 1C



2 / 11




FIG. 2A




FIG. 2B

3 / 11




FIG. 3A




FIG. 3B

4 / 11

FIG. 3C






FIG. 4

FIG. 5



5 / 11

FIG. 6A




FIG. 6B





FIG. 6C



6 / 11




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9

7 / 11




FIG. 10A




FIG. 10B




FIG. 11A




FIG. 11B

9 / 11




FIG. 12






FIG. 13A



11/ 11

